

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



SUPERGRIP® ANTIRUTSCH-SPRAY

Schnelltrocknende Anstriche

- Haftet auf Metall, Holz, Beton, Fliesen und Parkett
- Sehr schnell trocknend (5–10 Minuten)
- Zum Auftragen auf Böden, Stufen, Türschwellen usw.

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

SUPERGRIP® ANTIRUTSCH-SPRAY

BESCHREIBUNG

Jede oberfläche direkt rau (griffig) mit dieser Deckanstrich. SuperGrip™ Anti-Rutsch sind schnelltrocknende Anstriche mit einem Acrylat modifizierten kurzöligen Alkydharz als Basis. Die farbigen Produkte sind auf blei- und chromatfreien Pigmenten basiert und haben ein spezielles Anti-Rutsch Additiv. Kann gebraucht werden auf Metall, Beton, Keramik und holzen Untergründen oder gut vorbereiteten Oberflächen aufgetragen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

RUST-OLEUM Anti-Rutsch 2400 werden auf Metall, Beton, Keramik und holzen Untergründen oder gut vorbereiteten Oberflächen aufgetragen. Stahl grundieren mit 2169 oder 2182. RUST-OLEUM Anti-Rutsch 2400 sind namentlich für kleine Instandhaltungsarbeiten oder Ausbesserungen geeignet. RUST-OLEUM Anti-Rutsch 2400 werden eingesetzt (innen/außen) bei mäßiger Industriebelastung wo Anti- Rutsch Charakteristiken benötigt sind.

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	20 Minuten
Griffest:	60 Minuten
Überstreichbar:	nach 1 Stunde mit sich selbst
Durchgehärtet:	7 Tage

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

100 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

25 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

2,5 m² pro Sprühdose bei 25 µm trocken

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Praktische Ergiebigkeit ist abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Fett, Öl, Schmutz, lose Altanstriche und alle anderen Verunreinigungen mit geeigneten Mitteln entfernen. Alte, tragfähige Altanstriche anrauen um eine gute Haftung zu erzielen. Die Oberfläche muß sauber und trocken sein während die Auftragung.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Für ein gutes Resultat soll die relative Luftfeuchtigkeit unter 85 % sein und die Temperatur der Sprühdose und des Objekts über 10°C liegen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: SPRÜHDOSE

Die Kappe von der Sprühdose entfernen. Vor Gebrauch kräftig schütteln, mindestens eine Minute nachdem sich die Mischkugel gelöst hat. Auch während des Sprühvorganges öfters schütteln. Inhalt aus etwa 25 cm Entfernung spritzen. Über Kreuz sprühen und ständig dafür sorgen, daß die Sprühdose in Bewegung ist, um Läufer und Gardinen zu vermeiden. Es wird empfohlen, in Abständen von einigen Minuten, mehrere dünne Schichten aufzusprühen um die gewünschte Schichtdicke zu erreichen. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil 2 - 3 Sekunden leersprühen.

BEMERKUNGEN

Nicht geeignet für Anwendung in nassen Bereichen wie Badezimmer und auf Untergründen die regelmässig mit Wasser in Berührung kommen.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	524 - 538 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 3 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in gut belüfteten Räumen, trocken, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35°C.

Ausgabedatum: 22/06/2026

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu