

**COSMO® PU-265.120**

*** COSMOPUR 805

Härter für 2-K-PUR-Klebstoffe**Einsatzbeispiele**

- Wird als Härterkomponente für 2-K-PUR-Klebstoffe eingesetzt


Technische Daten

Basis	modifiziertes Isocyanat
Farbe im ausgehärteten Zustand	braun
Dichte nach EN 542 bei +20 °C	ca. 1,23 g/cm ³
Viskosität nach Brookfield (02/50 min ⁻¹) bei +20 °C	ca. 350 mPa.s
Verarbeitungstemperaturen Klebstoff und Substrate	von +7 °C bis +30 °C

Verarbeitungshinweise

Die Binder-Komponente wird mit der Härter-Komponente im angegebenen Mischungsverhältnis homogen gemischt.

Bei Verwendung mit COSMO® PU-201.180 oder COSMO® PU-221.900 ist die Klebstoffmischung schwerentflammbar gemäß IMO FTPC Teil 5. BG Verkehr (EG-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B)).

**Wichtige Hinweise**

Das Produkt ist von geschultem Personal in Fachbetrieben einzusetzen!

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. **Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung;** unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt!

Reinigung

Die Reinigung von Härter erfolgt mit COSMO® CL-300.150.

Lagerung

Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15 °C bis +25 °C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern.

Das Produkt darf während der üblichen Transportzeiten Temperaturen von -30 °C bis +35 °C ausgesetzt werden.

Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate.

Lieferform

10 l Metall-Kanister, Füllgewicht: 12 kg

200 l Spundlochfass, Füllgewicht: 250 kg

1 000 l Container, Füllgewicht: 1 250 kg

Industrieverband
Klebstoffe e.V.

Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de



COSMO® PU-265.120

*** COSMOPUR 805

Härter für 2-K-PUR-Klebstoffe

Andere Gebindegrößen auf Anfrage.



Industrieverband
Klebstoffe e.V.



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by weiss